

SILIKAL® R 90 Kleber ist ein lösemittelfreier, schnellhärtender 2-Komponenten-Kleber auf Basis eines leicht flexiblen Methacrylatharzes.

Anwendung

Das Aufbringen erfolgt direkt auf bituminöse Fahrbahndecken oder gut verdichteten Beton. Stark saugender Beton muss vorher mit einer passenden MMA-Grundierung, z. B. SILIKAL® Harz R 51 oder R 52 vorgrundiert werden. Auf zementösen Untergründen ist eine entsprechende Härtings- und Haftungsprobe mit durchzuführen. Die Oberfläche muss fest, eben, trocken, staub- und ölfrei sein. Als Werkzeuge sind handelsübliche Glättkellen oder Zahnpachtel geeignet. Dabei ist auf die empfohlene Schichtdicke von 1,5 – 3 mm je nach Ebenheit des Untergrundes oder Klebeteils zu achten (vorzugsweise 3 mm).

Zur Härtung wird SILIKAL® Härterpulver (BPO) in unterschiedlichen Mengen je nach Temperatur zugesetzt (siehe Tabelle). Beide Komponenten werden klumpenfrei verrührt und unmittelbar während des Verarbeitungszeitraums auf die Fläche aufgezogen.

Verarbeitung

Notwendige Klebermenge auf die Fläche berechnen und abwiegen. Hierzu wird das Härterpulver gemäß Temperaturtabelle zugesetzt und klumpenfrei ca. 1 Minute lang gerührt. Unmittelbar danach muss der Kleber auf die Fläche aufgeschpachtelt werden. Bei geradlinigen Platten (z. B. Blindenleitplatten) oder Bordsteinen wird zur Begrenzung ein Klebeband so fixiert, dass austretender Kleber beim Aufpressen der Platten seitlich nur auf das Klebeband austritt. So läßt sich der Überschuss entfernen, ohne dass der Kleber die Ränder verschmiert. Auf Wunsch kann der Kleber durch Zusatz von SILIKAL® Pigmentpulvern durchgefärbt werden.

Härtermenge je nach Temperatur (Untergrund- und Objekttemperatur)

Temperatur	Härterpulver Gew.-% *
+5 °C	2,0
+10 °C	1,5
+15 °C	1,0
+20 °C	1,0
+25 °C	1,0
+30 °C	1,0
+35 °C	0,5
+40 °C	0,5

Kennwerte des Kaltplastik-Klebers

Eigenschaft	Messmethode	ca.-Wert
Viskosität	Visuell	Pastös, thixotrop
Dichte D ₄ ²⁰	EN ISO 2811-2	1,75 g/cm ³
Flammpunkt	DIN 51 755	+10 °C
Verarbeitungszeit bei +20 °C	10 – 15 min.	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Härtezeit bei +20 °C	1 Stunde	
Farbton*	Visuell	unpigmentiert
Schichtdicke	Schichtdickenkamm	2 mm (1,5 – 3 mm)
Verbrauch	Waage	2 kg/m ² je 1 mm Dicke
Verpackungseinheit	5 kg Eimer	
Kennzeichnung	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1	
Lagerfähigkeit, trocken	min. 6 Monate < +30 °C	

* Kleber kann mit SILIKAL® Pigmenten eingefärbt werden

Reinigung

Die Reinigung der Arbeitswerkzeuge kann mit handelsüblichen Lösemitteln erfolgen (z. B. Äthylacetat, Aceton o.ä.).

Silikal GmbH

✉ Ostring 23
☎ +49 (0) 61 82 / 92 35-0
🌐 www.silikal.de

63533 Mainhausen
☎ +49 (0) 61 82 / 92 35-40
@ mail@silikal.de

Silikal-Produktinformation

Ausgabe MMA

März 2017

Datenblatt SILIKAL® R 90

Blatt 1 von 1