

Description du produit

SILIKAL® TEX 1000 est un tissu en polyester performant, très solide et en même temps très extensible.

Application

SILIKAL® TEX 1000 peut être utilisé comme tissu de renfort pour des opérations de revêtement ou d'étanchéité avec des produits Silikal MMA.

Consignes de mise en œuvre

Pour éviter un décollement, la formation de bulles ou des problèmes de durcissement avec le matériau MMA, il est particulièrement important que le tissu soit appliqué mouillé sur mouillé. L'objectif du mode d'opération mouillé sur mouillé est d'imprégner complètement le tissu avec le matériau. Cet objectif est sûr d'être obtenu si env. 1,2 à 1,5 kg/m² de la résine membrane sont appliqués. La résine s'applique uniformément au rouleau sur une surface plus large d'au moins 5 cm que celle du rouleau utilisé. Le tissu est ensuite immédiatement introduit au rouleau dans le matériau frais (non durci), sans formation de bulles. Si le tissu est entièrement imprégné, il est de nouveau pressé avec le rouleau avec suffisamment de matériau (1,2 à 1,5 kg/m²), dans une étape suivante qui s'effectue aussitôt après le passage au rouleau. Après le durcissement complet (1 à 2 heures), d'autres revêtements peuvent être effectués.

Caractéristiques techniques

Poids / m ²	100 g
Charge de rupture	79 kg
Résistance	7 kg
Extensibilité	64 %

Conditionnement :

1,02 m x 100 m Rouleau

Stockage :

Stocker dans un endroit sec et propre ! La stabilité au stockage est de deux ans minimum

Il faut en outre respecter les différentes fiches techniques des résines Silikal mises en œuvre !